



# URSA SF 34

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5\*

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5. Produs autoportant.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a acoperișurilor înclinate, a mansardelor, a peretilor interiori și a peretilor pe structură de lemn.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică $\lambda_D$	0,034 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 – incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistență la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m <sup>2</sup>	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role pe palet	m <sup>2</sup> per pachet	m <sup>2</sup> per palet
SF 34	2081982	1	140	4000	1200	24	4,80	115,2
SF 34	2081983	1	160	3500	1200	24	4,20	100,8
SF 34	2081985	1	200	2800	1200	24	3,36	80,6
SF 34	2081987	1	240	2300	1200	24	2,76	66,2

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului



**URSA**