

## SOUDATIGHT LQ

### Date tehnice :

Baza	Dispersii sintetice ranforsate cu fibre sintetice
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Uscare fizica
Timp de formare pelicula	Cca 60 minute (20°C/65% R.H.)
Timp uscare	24 ...48h (20°C/65% R.H.)
Densitate (DIN 53479)	1,15 g/ml
Consum	500 .... 1000 g/m <sup>2</sup> in fuctie de grosimea de aplicare
Rezistenta termica	-20°C....+80°C dupa uscare
Temperatura de aplicare	+5°C....+30°C
Factor de difuzie	μ 10241
Grosimea stratului de aer echivalent	Valoare S <sub>d</sub> 10,96 m

**Descriere :** Soudatight LQ este un pasta polimerica pe baza de apa ranforsata cu fibre sintetice care formeaza dupa uscare o membrana de etansare rezistenta la vapori si aer.

**Caracteristici :** Gata de lucru ; Ranforsata cu fibre de aceea este indicata si pe suprafete care prezinta crapaturi de pana la 2 mm ; Foarte buna aderenta pe suprafete poroase ; Buna aderenta si pe suprafete usor umede ; Ramane elastica si rezistenta dupa uscare ; Poate fi vopsita sau tencuiata dupa uscare ; Intruneste cerintele GEV EMICODE EC-1  
Plus: emisii foarte scazute ;

### Aplicatii :

- Etansarea impotriva vaporilor sau aerului la : rosturi de penetrare ; crapaturi si goluri ; conexiuni pardoseala – perete sau perete - tavan; conexiuni ale ferestrelor la interior si exterior

**Ambalaj :** Culoare produs albastru inchis , negru dupa uscare ; ambalaj galeata 5 kg

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C. Protejati impotriva inghetului.

### Suprafete:

Toate suprafetele comune din constructii si renovari. Nu este indicate pentru suprafete din bitum, sticla, PE, PP si PTFE. Timpul de uscare poate creste la suprafetele neporoase.

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi.

Tratament prealabil: nu necesita.

Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

### Utilizare :

Soudatight LQ trebuie aclimatizat cu camera in care este aplicat. Amestecati bine continutul inainte de aplicare. Aplicati pasta nediluata cu ajutorul unei pensule la grosimea dorita.

Daca este necesar aplicati in mai multe straturi, in unghiuri diferite strat peste strat.

*Curatare :*cu apa inainte de uscare.

*Reparatii :* cu acelasi material

  
**SOUDAL**

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
SOS BUCURESTI TARGOVISTE 697C  
Crevedia JUD DAMBOVITA  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

---

**Masuri de protectie :**

- aplicati masurile uzuale de igiena

**Observatii :**

Nu folositi in aplicatii supuse la imersiune continua. Nu se dilueaza. Nu este indicata pentru rosturi mobile (expansiune si dilatatie)

**Standarde si certificari :**

Eticheta EC 1 Plus : emisii foarte scazute.

BBRI-report DE621XB622 LMA 5748 : determinarea puterii de aderenta pe diferite substraturi

BBRI-report DE621xB622-2 LMA 5748: determinarea puterii de aderenta pe gips-carton

BBRI-repport DE621xB622-3 LMA 5748: determinarea permeabilitatii la apa si vapori

IFT MO-01/1 Bauteilprüfung (system test: aer si ploaie dirijata – etansarea dintre fereastra si perete)

**Mediu**

Reglementari Leed : Soudatight LQ este conform cu cerintele LEED. Materiale cu emisii reduse: Adezivi si Izolanti. SCAQMD rule 1168. Intruneste USGBC LEED® 2009 Credit 4.1: Materiale cu emisii reduse: Adezivi si Izolanti cu privire la COV.